


Technická špecifikácia koženky KARIA

Gramáž / Weight	400g/m ²
Zloženie / Composition	18% PES, 82% PVC
Šírka / Width of roll	140 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 1421	osnova / warp : 220 N (25,6%) útok / weft : 220 N (30,4%)	
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 5470-2	50 000 cyklov / MTD	
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02	4	BW
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12	na sucho / dry : 4 na mokro / wet : 4	GS



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 15.10.2019. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.
Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk