

Technická špecifikácia látky FEEL ME TOCCARE



| | |
|------------------------|---------------------|
| Gramáž / Weight | 440g/m ² |
| Zloženie / Composition | 100% PES |
| Šírka / Width of roll | 142 cm +/- 2 cm |

| Certifikát / Certificate | Špecifikácia / Specification | Výsledok testu / Test result | Kategória kvality / Category |
|--|---|--|------------------------------|
| Pevnosť v odere / Tensile Strength | DIN EN ISO 13934 - 1 | osnova / warp : 1454 N (39,9%) útok / weft : 1112 N (18,7%) | A/A |
| Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance | DIN EN ISO 13937 - 3 | osnova / warp : 74,7 N útok / weft : 65,8 N | A/A |
| Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage | DIN EN ISO 13936 - 2 Náklad / Load : 180 N | osnova / warp : 1,0mm útok / weft : 1,5mm | A/A |
| Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST | DIN EN ISO 12947 - 1 DIN EN ISO 12947 - 2 | >100 000 cyklov / MTD | A |
| Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test | DIN EN ISO 12945 - 2 2000 cyklov / cycles | 4 | B |
| Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light | DIN EN ISO 105 - B02 Process 3 | 5 | B |
| Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing | DIN EN ISO 105 - X12 | na sucho / dry : 5 na mokro / wet : 5 | A/A |
| Zápalnosť / Ignitability | DIN EN 1021 - 1 | potvrdené / passed | |

