



TOCCARE

...stay in touch


Technická špecifikácia látky IMPERIA TOCCARE



H₂O CLEAN

Gramáž / Weight	350 g/m ²
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	142 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 2:2014	osnova / warp : 440 N útok / weft : 440 N	A/A
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 2:2000	osnova / warp : 77 N útok / weft : 72 N	A/A
Test odolnosti voči odere / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 2:1998	> 100 000 cyklov / MTD	A
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 2:2000	4	B
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02:2014	4	C
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12:2016	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4-5	A/A



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 24.01.2017. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

SINCE 1990
Stesa
Potahové látky
a čalúnnický materiál

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk