

Technická špecifikácia látky PUENTO TOCCARE




NATURAL FABRICS



NON-FLAMMABLE

Gramáž / Weight	460g/m ²
Zloženie / Composition	85% CO, 15% PES
Šírka / Width of roll	142 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 2 : 2014	osnova / warp : 840 N útok / weft : 460 N	-
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 1 : 2000	osnova / warp : 52 N útok / weft : 34 N	-
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 1 : 2004 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : > 200# útok / weft : > 200#	-
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 2 : 1998	36 600 cyklov / MTD	-
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 2 : 2000	4	B
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02 : 2013	4	C
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12 : 2002	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4	-
Odolnosť voči cigarete / Ignitability	BS 5852	potvrdené / passed	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 15.04.2016. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závrada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

SINCE 1990
Stesa
Potahové látky
a čalúnnický materiál

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk