

Technická špecifikácia látky BERLÍN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gramáž / Weight | 320g/m ² |
| Zloženie / Composition | 100% PES |
| Šírka / Width of roll | 143 cm +/- 2 cm |

| Certifikát / Certificate | Špecifikácia / Specification | Výsledok testu / Test result | Katégoria kvality / Category |
|--|---|--|------------------------------|
| Pevnosť v odere / Tensile Strength | DIN EN ISO 13934 - 1 | osnova / warp : 1022 N (22,0%) útok / weft : 1156 N (16,8%) | A/A |
| Pevnosť v tahu / Tear growth resistance | DIN EN ISO 13937 - 3 | osnova / warp : 64 N útok / weft : 64 N | A/A |
| Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage | DIN EN ISO 13936 - 2 Náklad / Load : 180 N | osnova / warp : 4,0mm útok / weft : 4,0mm | A/A |
| Test odolnosti voči odere / MARTINDALE TEST | DIN EN ISO 12947 – 1,2 | 35 000 cyklov / MTD | A |
| Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test | DIN EN ISO 12945 - 22002 | 4 | B |
| Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light | DIN EN ISO 105 - B02 | 6 | A |
| Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing | DIN EN ISO 105 - X12:2001 | 4-5 | A |



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 05.03.2018. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk