


Technická špecifikácia koženky ECO SOFT



Gramáž / Weight	450g/m ²
Zloženie / Composition	29% PES,16% Bavlna,55% polyuretán
Šírka / Width of roll	140 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 1421:2017-03	osnova / warp : 929 N (18,4%) útok / weft : 732 N (27,3%)	A/A
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 4674-1:2017-03	osnova / warp : 115,1 N útok / weft : 88,4 N	A/A
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 – 2:2004-07 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : 2,5mm útok / weft : 2,0mm	A/A
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 5470-2:2003 method 1	100 000 cyklov / MTD	A
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02:2014-11	>5	A
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12:2016-11	na sucho / dry : 5 na mokro / wet : 5	A/A
Zápalnosť / Ignitability	DIN EN 1021 - 1	potvrdené / passed	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 25.05.2018. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk