


# Technická špecifikácia látky FLORI



WATER BLOCKED

Gramáž / Weight	270g/m <sup>2</sup>
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	142 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 – 2:2014	osnova / warp : 520 útok / weft : 290
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 – 1:2000	osnova / warp : 36 útok / weft : 69
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 – 2:1998	30 000 cyklov / MTD
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	ISO 12945 – 1:2000	4
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	ISO 105 - B02:2013	4
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	ISO 105 – X:2:2001	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 21.10.2014. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk